

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
Fax 020 789 5909
www.fescon.fi

Päivitetty 17.10.2017 Tulostettu 2.5.2018

TIILITASOITE TTF



Tuotekuvaus

Fescon Tiilitasoite TTF on sisäseinien sementtisideaineinen tasoite

Käyttökohteet

- seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa, että kosteissa tiloissa
- soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-, tiilitasoite ja rappaus pinnoille
- vanhoissa maalipinnoissa tartuntalaastina käytetään Fescon Saneerauslaastia
- tasoitetta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen, pehmeille kalkkisementtirappauksille eikä vesiliukoisille tasoitepinnoille.
- pinnanvahvistuskankaan kiinnittämisessä valmisliimoilla pohjatasoitteena on käytettävä Fescon tasoitteita VF, VHF tai WTT.



Käyttöohjeet

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä noin 10 minuuttia, ja tee lyhyt uusintasekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyyssika on noin 4 tuntia.

Ennen tasoitteen levitystä kuivat ja vettä imevät alustat kostutetaan.

Tasoitteen levitys

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen.

Pinnoitus

Tasoitepinnan voi tapetoida, laatoittaa tai maalata sementinkestävillä maaleilla. Pinnan voi myös hiertää kostealla sienellä. Hierto tehdään kun tasoitepinta on hieman kovettu

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella.

Likaantunut tasoitepinta voidaan imuroida, tasoittaa uudelleen, maalata tai tapetoida maalin- tai tapetINVALMISTAJAN ohjeiden mukaisesti.

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoon.

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m ²
Vedentarve	4,8 - 5,6 l / 20 kg
Olomuoto	jauhe
Sideaine	sementti
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	5 kg ja 20 kg
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
Alin käyttölämpötila	+ 10°C
Työstettävyyss aika	4 h
Päällystettävyy s	maalau s, tapetointi ja laatoitus
Kovettumisaika	n. 1 vrk + 20°C , n. 2 vrk +10°C kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
Puristuslujuus	28 vrk n 5 MPa
Tartuntalujuus	> 0,5 MPa (betonipinnalle)
Paloluokka	A1
Vedenkestävyys	vedenkestävä

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.