

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
Fax 020 789 5909  
www.fescon.fi

Päivitetty 17.10.2017 Tulostettu 2.5.2018

## MÄRKÄTILATASOITE WTT



### Tuotekuvaus

Fescon Märkätilatasoite WTT on kuivien, kosteiden ja märkien sisäseinien pohjatasoite erikoisesti silloin, kun seinäpinta laatoitetaan.

### Käyttökohteet

- seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa että kosteissa tiloissa
- soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille
- tasoitetta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen, pehmeille kalkkisementtirappauksille
- pohjatasoitteena pinnanvahvistuskankaan kiinnittämiseen vedenkestävillä valmisliimoilla

### Käyttöohjeet

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä noin 10 minuuttia, ja tee lyhyt uusintasekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyyksaika on noin 4 tuntia.

Ennen tasoitteen levitystä kuivat ja vettä imevät alustat kostutetaan.

### Tasoitteen levitys

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen.

### Pinnoitus

Tasoitepinnan voi tapetoida, laatoittaa tai maalata sementinkestävillä maaleilla. Pinnan voi myös hiertää kostealla sienellä. Hierto tehdään kun tasoitepinta on hieman kovettunut. Ennen laatoitusta pohja tulee käsitellä Fescon Tartuntapohjusteella ja tarvittaessa lisäksi Fescon Vesieristeellä.

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella.

### Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoaikaan.



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
Fax 020 789 5909  
www.fescon.fi

Päivitetty 17.10.2017 Tulostettu 2.5.2018

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m <sup>2</sup> Osittaintasoitus: 30mm Ylitasoitus 2-10 mm kerros
<b>Vedentarve</b>	4 - 5,7 l / 20kg
<b>Olomuoto</b>	jauhe
<b>Sideaine</b>	sementti
<b>Väri</b>	vaalean harmaa
<b>Maksimiraekoko</b>	0,5 mm
<b>Pakkauskoko</b>	20 kg
<b>Varastointi</b>	varastointiaika kuivassa paikassa 1 vuosi
<b>Alin käyttölämpötila</b>	+ 10°C
<b>Työstettävyyss aika</b>	4 h
<b>Päällystettävyy s</b>	maalau s, tapetointi ja laatoitus
<b>Kovettumisaika</b>	n. 1 vrk + 20°C , n. 3 vrk +10°C kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
<b>Tartuntalujuus</b>	> 0,5 MPa ( betonipinnalle )
<b>Paloluokka</b>	A1
<b>Rasitusluokat</b>	RL 01 - RL 06
<b>Vedenkestävyy s</b>	vedenkestävä

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.