

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
Fax 020 789 5909
www.fescon.fi

Päivitetty 2.3.2018 Tulostettu 2.5.2018

LATTIAMASSA LM 6000



Tuotekuvaus

Fescon LM 6000 on erikoissemmenttisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsinlevitettävä lattiamassa.

- Kaseiiniton
- Käsintasoitettava
- Kerrospaksuuksille 10 – 250 mm
- Kuivuu hydratoitumalla



Käyttökohteet

- Betonilattioiden valu, oikaisu, täyttö ja kallistusvaluhiin asunnoissa (kuivissa- ja märkätiloissa), toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa.
- Tarvittaessa pinnan viimeistelyyn voidaan käyttää Fescon LT 4000 tai LT 3000 - lattiatasoiteita
- Voidaan käyttää uivissa, raudoitetuissa (esim. # 150 5mm) lattioissa. Tällöin min. paksuus 50 mm

Käyttöohjeet

Alusta

- Puhdas, kiinteä ja pölytön
- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus
- Suhteellinen kosteus < 95 % RH
- Lämpötila > + 10 °C
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

Pohjustus

- Pohjustus tehdään Fescon Tartuntapohjusteen ohjeen mukaisesti, riippuen alustasta
- Pohjustuslammikoita ei saa esiintyä tasoitetyötä aloitettaessa
- Ohuissa (< 50mm) kerroksissa tartunta alustaan varmistetaan hierontamalla slurry, 1 kg Lattiamassa 6000 + 0,5 dl tartuntapohjuste + 1,5 dl vettä, kostutettuun alustaan, jonka jälkeen valu märkää-märälle periaatteella

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) kuivajauhetta sekoitetaan 1,7-1,9 litraan kylmää vettä
- LM 6000 sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilän avulla
- Massa levitetään alustalle, tasoitetaan teräslastalla tai hierretään. Levitys, tasoitus ja pinnan hierto yhtäjaksoisesti, tarvittava tiivistys tehdään hevostamalla
- Työaika n. 0,5 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti
- Lattia on tehtävä uivana, raudoitettuna rakenteena, mikäli alustana on heikko betoni (tartunta < 0,5 Mpa), puualusta tai eriste.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
Fax 020 789 5909
www.fescon.fi

Päivitetty 2.3.2018 Tulostettu 2.5.2018

Päällystys

- Valupinnat ylitasoitetaan Fescon käsitasoitteilla.
- lattiamassaa ei suositella jätettäväksi ilman pinnoitusta

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottoaikaan.

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	1 mm:n kerros n. 1,8 kg/m ²
Vedentarve	1,7-2,0 l / 20 kg
Valmista massaa	10-11 l / 20 kg
Olomuoto	jauhe
Sideaine	erikoisementti
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	1,2 mm
Pakkauskoko	20 kg
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa 12 kk
Alin käyttölämpötila	+ 10°C
Työstettävyysaika	n. 0,5 h
Päällystettävissä	n. 24 h (+20 c / RH 50%)
Kävelykelpoisuus	n. 3 h
Kovettumisaika	n. 1 vrk + 20°C
Puristuslujuus	28 vrk > 30 Mpa
Vedenkestävyys	vedenkestävä

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.