



- luotettavuutta tulevaisuudessakin -



SOLUMUOVITUOTTEET

TALOTIIVISTE JA ROUTAMATTO



Talotiiviste ja routamatto on valmistettu umpisoluisesta ristosilloitetusta PEX-vaahdosta. Polyeteeni ei ime kosteutta joten talotiiviste soveltuu hyvin mm. sokkelin ja alaohjauspuun väliseksi eristeeksi. Routamattoa käytetään mm. valu- ja routaeristeenä, sekä suurten lämpöputkien eristeenä.

Tuotetiedot:

- Materiaali: Umpisoluinen ristosilloitettu PEX-vaaho, CFC vapaa
- Lämmönjohtavuus: (+10°C) 0,039 W/mK
- Tiheys: 30 kg/m³
- Käyttölämpötila-alue: -60°C- +90°C
- Paloluokat: B1 ja B3 (DIN 4120)
- Hyväksynyt: ISO 9002 hyväksytty (TÜV 75.100.5855)

Routamatto:

paksuus 10 mm, rullakoko 2 m x 50 m

Talotiiviste:

paksuus 6 mm
rullakoot: 100 mm x 50 m
125 mm x 50 m
150 mm x 50 m
175 mm x 50 m
200 mm x 50 m



IRROTUSKAISTA JA PAKKASMATTO



Irrotuskaista ja pakkasmatto on valmistettu umpisoluisesta PEX-vaahdosta. Irrotuskaistaa käytetään lattiavalun ja sokkelin välissä. Pakkasmattoa voidaan käyttää mm. valun kuivumisajan pakkaseristeenä.

Tuotetiedot:

- Materiaali: LDPE, Umpisoluinen PEX-vaaho
- Lämmönjohtavuus: (+10°C) 0,050 W/mK (DIN 52612)
- Tiheys: 20-25kg/m³ (DIN 53420)
- Käyttölämpötila-alue: -60°C- +60°C
- Veden imeytyminen: 0,5% (ASTM C-272-53)

Pakkasmatto:

paksuus 10 mm,
rullakoko 1,6 m x 50 m

Irrotuskaista:

paksuus 6 mm
rullakoot: 100 mm x 50 m
125 mm x 50 m
150 mm x 50 m
175 mm x 50 m



PUTKIERISTEET



Solmuoviputkieristeet on tarkoitettu lämpöputkien sekä lämpimien käyttövesiputkien eristämiseen.

Tuotetiedot:

- Paloluokka: B3
- Seinämävahvuus: 10 mm
- Pituus: 2 m
- Halkaisija: 16 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 50 mm, 76 mm, 114 mm