


# Valtti Plus Kesto kuullote

TYYPPI	Erittäin pitkäkestoinen modifioituun akrylaattisideaineeseen perustuva, UV-suojattu vesiohenteinen kuullote. Muodostaa puuta suojaavan puolihimmeän vettähylykivän pinnan. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia.
SOVELTUVUUS	Lamellihirsi, sahatut ja höylätyt puupinnat, kestopuupinnat ja lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET	Lautaverhoillut ulkoseinät, lamellihirsipinnat ja aidat, sekä ikkunanpuitteet, karmit ja ovet ulkona. Käsittelemättömät tai aikaisemmin kuultokäsitellyt puurakenteet.



## TEKNISET TIEDOT



Maalautuoteryhmä 2012	482 Puujulkisivujen vesiohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet ja 485 Puuvien ja -ikkunoiden vesiohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön
Perusmaalit	EPP ja OPP (Super Color)
Värisävyt	Käytä tuotetta sävytettynä Tikkurilan Super Color- tai Valtti-värikartan väreihin. Lopullinen väri nähdään pinnan kuivuttua. Paras säänkestävyys ja intensiivinen väri saadaan käyttämällä Super Color -värejä.
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus	Sahatulle pinnalle 4-8 m <sup>2</sup> /l. Höylätylle- ja hirsipinnalle 8-12 m <sup>2</sup> /l.
Pakkaukset	0,9 l, 2,7 l, 9 l
Ohenne	Vesi
Työtapa	Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Pinta on kosketuskuiva 2-4 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus	n. 33 % väristä riippuen.
Tiheys	n. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi	Suojattava pakkaselta! Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

## KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsitelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Työstöominaisuudet ovat parhaimmillaan tynellä pilvipoudalla lämpötilan ollessa +10 - +20 °C.
Esikäsitely	Käsittelemätön pinta: Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai

## Valtti Plus Kesto kuullote

juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Suojaa kasvit pohjusteroiskeilta.

Aiemmin kuultavalla tuotteella käsitelty pinta:

Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla tai Tehopesulla. Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Jos puun pinnalle jää selvä, mahdollisesti kiiltävä kalvo, karhenna pinta hiomalla.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Plus Kestoa yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita Valtti Plus Kesto perusteellisesti ennen käyttöä sekä aika ajoin käytön aikana.

Sivele Valtti Plus Kesto tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta työsaumojen välttämiseksi. Tuote kuivuu nopeasti. Levitä tuotetta niin, että se muodostaa pinnalle selvän kerroksen. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

### Maalaus

Käsittele uudet, pohjustetut pinnat 2 kertaa, huoltomaalauksessa 1-2 kertaa riippuen vanhan pinnan kunnosta ja aikaisemmasta käsittelystä. Aikaisemmin ohuella, puuhun imeytyvällä tuotteella käsitellyt pinnat vaativat yleensä 2 käsittelyä.

Tarkkaile kuullotteen kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, kun kuullote alkaa kulua pinnalta. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset.

### Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet saippualla (tai vastaavalla pesuaineella) ja huuhto vedellä. Hieman kovettuneen kuullotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla

### Hoito-ohjeet

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä).

Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtelee pinnat ja anna kuivua.

### EU VOC -raja-arvo

(Cat A/e) 130 g/l (2010)

Valtti Plus Kesto sisältää VOC max. 130 g/l.

### KÄYTTÖTURVALLISUUS

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia, 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY

## Valtti Plus Kesto kuullote

nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3: 1) seosta, 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 3-jodi-2-propynylibutylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytettävä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

---

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO	Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS	ei luokiteltu
29092015 / akk201015 / hsa240516	

---

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

Löysitkö mieleisesi tuotteen? Katso lähin maalikauppasi >

