



Presto LF+ Yleistasoite - UUSI TUOTE! Korvaa Presto LH Kevyttasoitteen

TYYPPI	Käyttövalmis, laadukas yleistasoite. Vesiohenteinen. Täyttökyky 6 mm ilman halkeilua. Helposti työstettävä, kutistuminen erittäin vähäistä ja erinomainen tarttuvuus.	
SOVELTUVUUS	Erityisesti harmaan alustan tasoitukseen kuten kipsilevy-, betoni-, kevytbetoni- ja rappauspinnoille sekä yleisimmille rakennuslevyille. Hyvä liimauskyky mahdollistaa myös kipsilevyseuranauhoituksen.	
KÄYTTÖKOhteet	Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.	
TEKNISET TIEDOT		
Maalautuoteryhmä 2012	82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04	
Värisävyt	Harmaa.	
Riittoisuus	Keskimäärin 1 l/m ² 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.	
Pakkaukset	3 l, 10 l.	
Ohenne	Vesi	
Työtapa	Levitys teräslastalla.	
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa 2-24 tunnin kuluttua riippuen kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.	
Erikoisominaisuus	Tasoitteessa käytetystä kevyestä täyteaineesta johtuen tasoite on kevyttä ja helposti levitettävää.	
Kiinteäainetilavuus	55 %	
Tiheys	1,17 kg/l, ISO 2811	
Varastointi	Suojattava pakkaselta ja suoralta auringonvalolta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.	
Kutistuminen ja halkeilu	Erittäin vähäistä.	
KÄYTTÖOHJEET		
Käsittelyolosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.	
Esikäsittely	Maalaamaton pinta: Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtomainen aines. Ennen maalattu pinta: Puhdista ennen maalattut pinnat Maalipesulla tai Seinäpesulla. Poista irtoava maali ja hio	

Presto LF+ Yleistasoite - UUSI TUOTE! Korvaa Presto LH Kevyttasoitteen

maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

Tasoitus

Levitä Presto LF+ Yleistasoite teräslastalla osittain tai koko seinä- tai kattopinnalle, alustan tarpeen mukaisesti. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suosittelemme 180-220 hiontakarkeutta. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.

Saumanauhan kiinnitys

Levitä Presto LF+ Yleistasoite siten, että tasoite täyttää reunaohennuksien muodostaman painauman. Paina saumanauha heti tasoitteeseen. Levitä sivuilta ylipursuava tasoite saumanauhan päälle. Lisää tarvittaessa tasoitetta saumanauhan päälle niin, että sauma täyttyy.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineistä poistetaan ylimääräinen tasoite ja pestään vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 1, 2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

 [Käyttöturvallisuustiedote](#)

SUORITUSTASOILMOITUS

 [Suoritustasoilmoitus EN13963 FI](#)  [Suoritustasoilmoitus EN13963 SE](#)

 [Suoritustasoilmoitus EN15824 FI](#)  [Suoritustasoilmoitus EN15824 SE](#)

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO


Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan laittaa lajittelemattomaan sekajätteeseen.

KULJETUS

ei luokiteltu

IVK

CE



Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1650-5002a
EN 13963:2005
Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 2A



Presto LF+ Yleistasoite - UUSI TUOTE! Korvaa Presto LH Kevyttasoitteen

Taivutuslujuus	> 320 N
Vaaralliset aineet	NPD
Palokäyttäytyminen	A2-s1,d0

CE

	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
Nro TIK-1650-5002b	
EN 15824:2009	
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite	
Vaaralliset aineet	NPD
Palokäyttäytyminen	B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa	≥ 0,3 MPa

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoinen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.